## FONTE

**A-** Faire chauffer le pot au four micro-onde (de 30 secondes à 1,30 minute suivant micro onde)

**B-** Remuer et refaire chauffer par séquences de 10 secondes jusqu'à obtention d'une pâte liquide



scultoline

Mode d'emploi

- MATIÉRE A FONDRE SANS EAU
- NATURELLE ET NON TOXIQUE
- MATIÉRE RÈUTILISABLE

CRÉATION ET FABRICATION FRANÇAISES

MALICOR CREATION

## MOULAGE

Verser la pate dans le moule et laisser refroidir (environ 3 minutes pour des petits sujets)

Pour couler et coller une autre couche de Scultoline de couleur différente attendre que celle du dessous soit prise mais encore chaude.

## ROTO MOULAGE (moulage creux)

Verser la pate dans une des 2 parties du moule, refermer le moule et tourner dans tous les sens, sans précipitations, en tenant fermement le moule, votre roto moulage, sera terminé lorsque vous n'entendrez plus le liquide bouger à l'intérieur du moule. Pour une prise plus rapide vous pouvez rotomouler sous le robinet et mettre ensuite votre moule dans de l'eau froide

1)- Pour démouler , quand le moulage est froid, glisser une lame fine entre les deux parties
2)- Pour désolidariser l'autre partie, passer la lame entre l'objet et le moule afin de créer un appel d'air

**Une fois dure la Scultoline® peut :**

Se graver
Se sculpter
Se peindre (gouache, acrylique, céramique, vernis à ongles, encres à alcool, etc.
Se colorier (feutres permanents)
Se décorer avec des stickers, des collages, etc.

**La Scultoline® est réutilisable. « Il suffit de refaire fondre la matière »**



Composition :
Acide Octadécanoïque
Sulfate de Calcium
Amidon

**Mode d'emploi et astuces**

**Site : www.malicor.fr**
**Facebook : malicor**

S.A.R.L MALICOR
Paricot
24 400 St Médard de Mussidan
Tel : 05 53 80 46 24
Mail : ncatellin@malicor.fr